

own production, .AB mediterranea clay

*Kant en klare pakken klei Gericht op
iedere artistieke uiting,
voor hobby, ambacht, educatie en industriële
toepassingen in keramiek.*

*Ready-made bodies, addressed to artistic,
traditional and industrial ceramics.
As much as to the hobby, craft and
educational world.*

101F FP CH 0-0,5 mm red clay/rode klei 980-1050°C

101M FP CH 0-1,5 mm red clay/rode klei 980-1050°C

101S FP red clay/rode klei 980-1050°C

101Z AFP pulverized red clay / verstuiven (zak 25Kg) rode klei 980-1050°C

102S GEN red clay (school)/rode klei (school) 980-1050°C

105F CBP CH 0-0,5 mm calcareous clay / zalmrode klei 980-1050°C

105M CBP CH 0-1,5 mm calcareous clay zalmrode klei 980-1050°C

105S CBP calcareous clay / zalmrode klei 980-1050°C

106F FB CH 0-0,5 chocolate clay /chocolate klei 980-1050°C

106S FB chocolate clay /chocolate klei 980-1050°C

110S REFRAC red clay caseroles/ rode klei braadpan 950-980°C


112F TOSCA CH 0-0,5 mm dark clay/ donker grijze klei 980-1020°C

113S MARRON brown clay/ bruine klei 980-1050°C

107S BLN white clay / witte klei 980-1020°C

214T PASTART vacuum terracotta clay /rode klei (EAN71)

215T HARDPAST vacuum terracotta airdry clay / rode airdry klei (EAN71)



108F GTA CH 0-0,5 mm toasted refractory clay / vuurvaste beige klei (especiaal raku) 1280-1300°C

108I GTA CH 0-0,2 mm toasted refractory clay / vuurvaste beige klei (especiaal raku) 1280-1300°C

108M GTA CH 0-1,5 mm toasted refractory clay / vuurvaste beige klei (especiaal raku) 1280-1300°C

109F GSM CH 0-0,5 mm black refractory clay / vuurvaste zwarte klei 1260-1280°C

109M GSM CH 0-1,5 mm black refractory clay / vuurvaste zwarte klei 1260-1280°C

122F GIS 0-0,5 mm ochre refractory clay / vuurvaste oker klei P10 kg

114F GBR CH 0-0,5 mm white refractory clay vuurvaste witte klei (especiaal raku) 1280-1300°C

114I GBR CH 0-0,2 mm white refractory clay / vuurvaste witte klei (especiaal raku) 1280-1300°C

114M GBR CH 0-1,5 mm white refractory clay / vuurvaste witte klei (especiaal raku) 1280-1300°C

115S GB8 white Stoneware/steengoed (gres) witte klei 1260-1280°C

116S GSA grey Stoneware/steengoed (gres) grijze klei 1260-1280°C

120S ROYAL white porcelaine/ royal porselein witte klei 1220°C-1300°C

121S IMPERIAL translucent porcelaine/ porselein transparante klei 1260-1280°C

*Uw klei, de gebruikelijke.
Your clay, always the same.*